



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Armierungsgewebe

TECHNISCHES MERKBLATT

Armierungsgewebe zur Überbrückung von Rissen

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Reißfest
- Alkalibeständig
- Zuglastverteilend
- Gut einbettbar
- Als Verstärkungseinlage nach DIN 18195 Teil 6

Anwendungsgebiete

Zur Armierung von rissgefährdeten Bewegungsfugen. Ideal zur Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit sowie zur Schichtdickenkontrolle.

Gebindegrößen

Rolle, Länge 12 m, Breite 12,5 cm

2. Technische Daten

Material	Glasgewebe, Acrylat
Flächengewicht	70 g/m ²
Zugfestigkeit im Anlieferungszustand	Kette: 18N/mm ² Schuss: 19N/mm ²
Zugfestigkeit nach 24 h bei 60° in alkalischem Medium	Kette: 16N/mm ² Schuss: 16N/mm ²
Zugfestigkeit nach 28 Tagen in alkalischem Medium	Kette: 14N/mm ² Schuss: 14N/mm ²
Bruchdehnung (vor Alkali)	Kette: 2,9% Schuss: 2,8%
Bruchdehnung (nach Alkali)	Kette: 2,4% Schuss: 2,3%



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Restreißfestigkeit	Kette: 75,6% Schuss: 75,5%
Temperaturbeständigkeit	-35 °C - +100 °C
Lagerung	kühl und trocken

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Beton, Mauerwerk, Putz, Gipskartonplatten, Bauplatten und X-Board, Festhaftende und mit Haftgrund grundierte Fliesenflächen.

Ungeeignete Untergründe

Kunststoff, Glas, Holz und Metall.

Werkzeuge

Cuttermesser, Schere

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, formstabil und frostfrei sein sowie frei von Farbanstrichen und haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen.
- Bewuchs, wie z. B. Grünansätze sind zu entfernen
- Nicht haftende Anstriche und lose Putzschichten entfernen.
- Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken
- Saugende und stark sandende Untergründe, wie z. B. mineralischen Putz und Gipskarton mit Ultrament Tiefgrund grundieren
- Nicht saugende Untergründe, wie z. B. Fliesen mit Ultrament Haftgrund grundieren.

Anwendung

- Ultrament Armierungsgewebe in die frische Spachtelmasse eindrücken und überschüssige Spachtelmasse glatt spachteln

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

4. Besondere Hinweise

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde.

Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (September 2016). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.