



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Ultrament Klebe und Dichtpower

TECHNISCHES MERKBLATT

Klebe und Dichtstoff auf MS-Polymerbasis

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- MS-Polymerbasis
- Dauerelastisch
- UV-beständig
- Beständig gegen Säuren, Laugen und Reinigungsmittel
- Überstreichbar

Anwendungsgebiete

Ideal zur dauerelastischen, sicheren Verklebung sowie zur Abdichtung von Fugen und Ausbildung von Anschluss- und Stoßfugen bei der Ultrament Bauplatte Do it

Farbton

- Kristallklar und Grau

Gebindegrößen

- Kristallklar: 290g Kartusche
- Grau: 470g Kartusche



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

2. Technische Daten

| | |
|---|---|
| Materialbasis | MS-Polymer |
| Lieferform | Standfest – pastös |
| Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur) | +5 °C - +40 °C |
| Verbrauch | Der Inhalt der Kartusche (grau) reicht bei einer Fugentiefe und –breite von 1cm für ca. 3 m |
| Trockenzeit | ca. 2 mm/Tag |

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Beton, Putz Mauerwerk, Ultrament Bauplatten Do it, Gipskartonplatten, lackiertes und nicht lackiertes Metall, Glas, Kunststoff und vieles mehr.

Ungeeignete Untergründe

Bitumen, Teer

Werkzeuge

Kartuschenpistole, Fugenglätter

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, trocken und frostfrei sein sowie frei von haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen
 - Fugenflanken mit fettfreiem Lösungsmitteln entfetten
-

Anwendung

- Die Kartusche mit einem Cutter öffnen, die Düse knicken und aufdrehen
 - Düse auf die gewünschte Breite schräg zuschneiden
 - Kartusche in eine Kartuschenpistole einlegen
 - Achtung: Ultrament Klebe und Dichtpower muss hohlraumfrei verarbeitet werden
 - Vor Einsetzen der Hautbildung (ca. 20 min bei Normalbedingungen) kann Ultrament Klebe und Dichtpower mit entspanntem Wasser (Wasser mit farblosen Spülmittel) und/oder einem Fugenglätter geglättet werden
-



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit einem Tuch reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen. Nicht ins Grundwasser gelangen lassen.

4. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde.
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Februar 2016). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.