



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Farbpigment

TECHNISCHES MERKBLATT

Farbpigment - ideal in Kombination mit Ultrament Bastel Beton Weiss und Knet Beton Weiss

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Zum Einfärben von Ultrament Bastel und Knet Beton Weiss
- Leicht zu verarbeiten
- Viele Gestaltungsmöglichkeiten
- Für Innen und Außen

Anwendungsgebiete

Ideal zum Färben von Ultrament Bastel und Knet Beton Weiss

Farbton

- Rot
- Gelb
- Grün
- Blau
- Schwarz

Gebindegröße

Pigmente haben produktionsbedingt unterschiedliche Dichten. Material- und Produktionsbedingt können die Füllhöhen schwanken. Je nach Farbton ergeben sich die folgenden Einwaagen:

- Rot 45 g
- Gelb 17 g
- Grün 55 g
- Blau 50 g
- Schwarz 90 g



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

2. Technische Daten

Lieferform	Pulver
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+5 °C - +30 °C
Mischverhältnis	Je nach gewünschter Farbintensität max. 3% Farbpigment (im Verhältnis zum Beton Gewicht) mit Ultrament Bastel oder Knet Beton Weiss mischen. Es können verschiedene Farben untereinander gemischt werden.
Verarbeitungszeit	Abhängig vom Produkt
Trockenzeit	Abhängig vom Produkt

3. Verarbeitung

Werkzeuge

Spachtel, Eimer zum Mischen, Handschuhe, Schutzbrille

Mischen

- Ultrament Farbpigment im gewünschten Mischungsverhältnis zu Ultrament Bastel oder Knet Beton Weiss hinzufügen
 - Es können auch verschiedene Farbtöne der Ultrament Farbpigmente untereinander gemischt werden. Wir raten zu max. 3% Pigment im Verhältnis zum Gewicht des Ultrament Bastel oder Knet Betons Weiss.
 - Anschließend Ultrament Bastel oder Knet Beton Weiss gem. Verpackungsanleitung anmischen
 - Tipp: Der Farbton im trockenen Zustand ist etwas anders als der fertig angerührte. Um den finalen Farbton erkennen zu können, etwas von der Pulvermischung nehmen und mit Wasser anmischen. Das kommt dem finalen Farbton sehr nahe.
-

Anwendung

- Ultrament Bastel und Knet Beton wie gewohnt verwenden.
-

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

4. Besondere Hinweise

Schutzkleidung

Bitte Handschuhe, Atemschutz und Schutzbrille tragen

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produkts angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern. Restentleertes Gebinde über Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

Achtung

Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit diesem Produkt basteln.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Mai 2020). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.