

UTELINEUM

Holzschutz und Lasuren

Leinöl-Zaunlasur

Eigenschaften:

Utelineum Leinöl-Zaunlasur ist eine Holz-Wetterschutzlasur auf der Basis von echtem Leinöl und Kunstharz. Utelineum Leinöl-Zaunlasur ist lösemittelfrei, dringt tief ins Holz ein und bildet einen wasserabweisenden, abplatzungsfreien und witterungsbeständigen Anstrich aus.

Anwendungsgebiete:

Utelineum Leinöl-Zaunlasur eignet sich für alle im Außenbereich verbaute Hölzer ohne Erdkontakt, speziell für den Einsatz an Gartenzäunen (auch für tauch- und druckimprägnierte Hölzer). Utelineum Leinöl-Zaunlasur enthält keinen gesundheitsgefährdenden chemischen Holzschutz. Mäßig resistente Hölzer (z.B. Nadelhölzer wie Kiefer, Fichte, Tanne usw.) müssen daher im Außenbereich vorab mit einem geeigneten Bläueschutz behandelt werden.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken (Holzfeuchte unter 20 %) sowie frei von alten Farbanstrichen, Öl, Fett, Wachs, Salz und Harz sein (bereits mit Utelineum Holzlasuren gestrichene Flächen gründlich säubern). Um ein bestmögliches Arbeitsergebnis zu erzielen, empfehlen wir, verwitterte bzw. vergraute Hölzer zu schleifen und einmal mit Utelineum Holz-Grund vorzubehandeln. Grünansätze mit Utelineum Holz-Reiniger entfernen. Salzkrusten auf vorimprägnierten Hölzern müssen mit einer harten Bürste entfernt werden. Harzeinschüsse werden mit Nitroverdünnung beseitigt.

Verarbeitung:

Der Kanister wird vor Gebrauch der Holzlasur gründlich geschüttelt und der Inhalt in ein geeignetes Gefäß umgeschüttet. Die Verarbeitung erfolgt unverdünnt mit einem Lasurpinsel in der Richtung der Holzfasern. Um einen ausreichenden UV- und Wetterschutz zu erlangen, empfehlen wir bei der Erstbehandlung mindestens drei Anstriche, bei Renovierungsanstrichen 1 bis 2 Anstriche. Zwischen den Anstrichen ist – je nach Luftfeuchtigkeit – eine Wartezeit von ca. 60 Minuten einzuhalten. 24 Stunden nach Auftrag des letzten Anstriches ist Utelineum Leinöl-Zaunlasur trocken und belastbar. Der Verbrauch beträgt je nach Holzart und Saugfähigkeit zwischen 150 ml und 250 ml / m² je Anstrich. Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser und dem Zusatz eines Haushaltsreinigers gereinigt werden. Alle Anstriche sind in regelmäßigen Abständen auf Schäden hin zu kontrollieren und ggf. zu erneuern bzw. zu regenerieren.

Hinweise:

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf + 23° C und ca. 65 % relative Luftfeuchte. Die Mindestverarbeitungstemperatur beträgt + 10° C. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten. Zusammenhängende Flächen bitte nur mit Material gleicher Chargennummer bearbeiten. Jede Holzart nimmt aufgrund der Eigenfärbung farbige Lasuranstriche unterschiedlich an. Wir empfehlen, an verdeckter Stelle einen Probeanstrich durchzuführen. Der angegebene Farbton wird erst im trockenen Zustand erreicht. Produkt nicht für Bienenkästen verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht verschlucken. Beim Umfüllen ist das Tragen einer dichtschießenden Augenschutzbrille empfehlenswert. Weitere Sicherheitshinweise können unserem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Übersichtstabelle Utelineum Leinöl-Zaunlasur

Materialbasis	wässrige Leinöl-Alkydharz-Kombination
Farbton	naturbraun; kiefer
Anzahl der Anstriche	Erstbehandlung: 2-3 lasierende Anstriche Renovierungsanstrich: 1-2 lasierende Anstriche
Trocknung	ca. 24 Stunden nach Auftrag des letzten Anstrichs; ca. 60 Minuten zwischen den Anstrichen (je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund)
Gesundheit	siehe Hinweise
Reinigung	im frischen Zustand Wasser mit Haushaltsreinigerzusatz; im trockenen Zustand mechanisch
Konsistenz	flüssig
Verbrauch	ca. 150-200ml/m ² je nach Holzart und –oberfläche (Abweichungen vom Mittelwert möglich)
Entsorgung	Restentleerte Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne geben
Verarbeitungstemperatur	> + 10 ° C
Lagerung	trocken, kühl aber frostfrei im original verschlossenen Gebinde mind. 2 Jahre lagerfähig; angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen
Lieferform	5 Liter; 10 Liter Kunststoffgebinde

Erfüllt die VOC-Verordnung

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. All/f): 150 g/l (2007); 130 g/l (2010)

Dieses Produkt enthält < 3 g/l VOC

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2005). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.

Ultrament GmbH & Co. KG
Postfach 230150
D-45069 Essen

Tel.: 02041/6909-0
Fax: 02041/6909-52
www.ultrament.de

