



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Power Kleber schnell

TECHNISCHES MERKBLATT

Spezial-Bitumenkleber 2K

1. Produktbeschreibung

Ultrament Power Kleber Schnell ist ein zweikomponentiger, faserverstärkter Bitumenkleber auf Basis neuester Polymer-Bitumentechologie, der sich ideal zur Reparatur von Blasen und Beulen in alten Dachbahnen, zur Anwendung an stark geneigten Dachflächen sowie zur Verklebung von Bitumenbahnen eignet. Er ist besonders bei großflächiger Anwendung empfohlen.

2. Eigenschaften

- Faserverstärkt
- Tropfgehemmt
- Hohe Klebkraft
- Gute Anfangshaftung
- Abdichtend
- Tropfgehemmt

3. Anwendungsbereich

- Reparatur von Blasen und Beulen in alten Dachbahnen
- Verkleben von Bitumendachbahnen
- Verkleben von Styropor

4. Untergründe

Geeignete Untergründe: Bitumen, Beton, Putz, Estrich, besandete Dachbahnen, Schweißbahnen, Mauerwerk, Faserzement, Holz und viele Metalle

Ungeeignete Untergründe: Kunststoffe, Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Anstriche und nicht tragfähige Beschichtungen



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de



Ultrament®

5. Verarbeitung

Werkzeuge: Bitumenbesen, Quast, Rührwerk (Bohrmaschine + Quirl), Spachtel

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, trocken bis leicht feucht, frostfrei, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Wachs, Zementmilch, Trennmitteln und nicht tragfähigen Anstrichen sein
- Nicht fest haftende Anstriche, lockerer Putz, vorstehende Mörtelreste und Betongrate entfernen
- Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken
- Keine Grundierung notwendig

Achtung: Nur so viel Material anrühren und aufbringen, wie in 60 Minuten verarbeitet werden kann

Mischen

- Die flüssige Komponente kurz aufrühren
 - Anschließend die Pulverkomponente mit einem geeigneten Rührwerk (z. B. Bohrmaschine mit Rührquirl) einrühren, bis eine homogene Masse entsteht
 - Mindestens 2-3 Minuten mischen
-

Anwendung

- Das angerührte Produkt mit einem Bitumenbesen oder Quast gleichmäßig satt und vollflächig auf den Untergrund aufbringen
 - Anschließend die Dachbahnen mit einer seitlichen Überlappung von 10 cm Bahn für Bahn verlegen (Herstellerangaben beachten)
 - Eventuell herausquellendes Material auf den Überlappungskanten glatt streichen
 - Bei Holzdächern: 1. Lage Pappe nageln und nur die Überlappungsstöße verkleben
 - Nicht bei zu erwartendem Regen, Frost oder direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
 - Nicht bei dauerhaft stehendem Wasser anwenden
-

Reinigung

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen
- Reinigung im getrockneten Zustand mit Bitumen-Entferner oder ggf. mechanisch



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

6. Technische Daten & Produktmerkmale

Farbton: Schwarz

Gebindegrößen: 8 kg

Materialbasis	Bitumenemulsion und Pulverkomponente
Konsistenz	Pastös
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+5 °C - +30 °C
Verbrauch	ca. 400-600 g/m ² pro 1 mm Schichtstärke
Reichweite 8 kg	ca. 16 m ² /1mm Schichtstärke
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
Trockenzeit	ca. 24 Stunden

7. Hinweise

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

8. Anmerkungen

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*

Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr

*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG

Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de



Ultrament®

abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Juli 2021). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.